

# BP388

## 好易批防滲底層批盪料

### 產品簡介

**迪高牌 BP388 好易批底層批盪料** 本产品具有一定的防滲功能，是一種高品質通用型水泥基聚合物改良預拌乾粉防滲底層批盪砂漿，設計用於磚牆、砌塊牆、面板牆和混凝土牆壁表面作底層批盪，特別適用於室內外潮濕及乾燥基面的底層批盪。專為機械噴塗而設計，亦可手工批盪找平。

### 用途

- 適用於混凝土及砌塊內外牆壁的表面作防滲底層批盪。批盪厚度為單層5-25mm，雙層25-40mm。
- 特別適用於室內外潮濕及乾燥基面的底層批盪。
- 可作為一般修補和牆壁飾面工程。
- 關於其它防滲批盪施工系統，可諮詢本公司銷售人員。

### 性能特點

- 環保無毒：本產品採用優質水泥，環保骨料及高品質聚合物原料生產，不含任何有毒氣體及物質，低揮發性有機化合物(VOC)含量。
- 手感極好：施工方便、順手快捷。
- 簡單易用：產品專為一體式攪拌機操作而設計，施工更加快捷方便，亦可手工批盪。
- 保水率高：一般情況下無需澆水養護。
- 防滲效果好，特別適用於室內外潮濕及乾燥基面的底層批盪。

## 技術資料

| 產品特性            | 迪高BP388                      |
|-----------------|------------------------------|
| 28天抗壓強度         | 35N/mm <sup>2</sup>          |
| 28天抗折強度         | 8.6N/mm <sup>2</sup>         |
| 28天黏結強度         | 1N/mm <sup>2</sup>           |
| 吸水率             | <2%                          |
| 保水率             | 95%                          |
| 抗滲壓力            | >0.5N/mm <sup>2</sup>        |
| 漿體密度            | 2046kg/m <sup>3</sup>        |
| 揮發性有機化合物(VOC)含量 | <10g/L                       |
| 用水量             | 5.7-7.5L                     |
| 覆蓋用量            | 1.5kg/mm/m <sup>2</sup>      |
| 施工厚度            | 單層 5 - 25 mm , 雙層 25 - 40 mm |
| 可施工時間           | 1小時                          |
| 包裝規格            | 40KG                         |
| 保質期             | 180日                         |

注：以上為典型的實驗室條件下測試資料，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

## 測試方法/標準依據

| 測試項目                | 方法/標準依據                                     |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 漿體密度                | BS 4551                                     |
| 抗壓及抗折強度             | BS EN 1015-11                               |
| 黏結強度                | HKHA/MTS(06/08),Specification,Part D 2.1.15 |
| 吸水率                 | BS 1881: Part122                            |
| 保水率                 | BS 4551 : PART1 : 1998                      |
| 抗滲壓力                | GB/T 23445-2009                             |
| 揮發性有機化合物 ( VOC ) 含量 | USEPA Method 24                             |

注：以上是根據國際標準或實驗室經修改後相應的方法去進行測試。

## 表面處理

- 牆壁表面必須無油脂、模具油、鐵銹、生銹的金屬、木屑、油漆、塑膠、鬆散顆粒、任何影響黏合的異物痕跡上的污垢物。
- 強烈建議在施工開始前，將牆身基底潤濕一整夜。並待表面晾乾無明水後開始施工。
- 建議使用 **DEGO LATEX-520 英泥添加劑（界面劑）**，於牆壁作灑砂處理或塗刷界面劑以增強 **DEGO BP388** 的黏結強度及抗滲壓力。

## 攪拌與施工

**DEGO BP388** 專為一體式攪拌噴漿機操作而設計，亦可手工批盪施工。

- 機械攪拌施工

**DEGO BP388** 可採用小型一體自動化攪拌機攪拌噴塗，將迪高BP388料倒入攪拌機攪拌，直接均勻地噴塗到牆面上，噴塗後用直邊刮尺推抹及刮走過多的批盪料，待砂漿表面稍略幹固後，用鋼灰匙將表面抹平。

- 手工攪拌施工

將每袋 **DEGO BP388** 加入大約 6.5 - 7.5 L 的清水，用適當型號的攪拌機混合大約3分鐘，直至均勻沒有塊狀為止。攪拌好的砂漿應在可操作時間內均勻地批於牆壁上，並用刮刀找平。

## 養護

**DEGO BP388** 具有優異的保水性能，在一般情況下無需澆水養護。施工完畢的批盪靠自然養護即可。在特別炎熱或出現快速乾燥的情況下才需澆水養護。

## 健康與安全

**DEGO BP388 BASE PLASTER** 含有水泥，呈鹼性，會刺激眼睛和皮膚，可能會發生過敏反應，但產品本身無毒。在使用過程中，應戴上合適的手套及護眼罩。接觸皮膚後，立即用大量肥皂和清水清洗，一旦接觸到眼睛，立即用大量清水沖洗並盡快求醫。

## 產品貯存

產品應存放在陰涼乾燥的室內，用托板離地貯存，托盤卡板及塑膠圍膜保持原封防止破損，避免過度迭壓，否則可能會導致效果變差或者結塊。

**注意：**本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。