

BP328

好易批底層批盪料

產品簡介

迪高牌 BP328 批底層批盪料 是一種高品質通用型水泥基聚合物改良預拌乾粉底層批盪砂漿，設計用於磚牆、砌塊牆、面板牆和混凝土牆壁表面作批盪找平層施工，專為機械噴塗而設計，具有手感好，黏結強度高和保水率高等優點，亦可手工批盪。為瓷磚黏貼工程和塗裝工程提供良好的基面，產品能與迪高牌膩子，石膏等飾面系列產品互相配合使用。

用途

- 適用於磚牆、砌塊牆、面板牆和混凝土內外牆壁的表面作批盪找平層施工，厚度為10-25mm。
- 適用於瓷磚黏結系統的施工，與迪高瓷磚膠砂系列產品匹配。
- 適用於塗裝系統的施工，可直接批抹迪高牌膩子，石膏飾面系列產品。
- 適用於修補混凝土以及柱頭與包角的施工使用。
- 可作為一般砌築砂漿使用。

性能特點

- 環保無毒：本產品採用優質水泥，環保骨料及高品質聚合物原料生產，不含任何有毒氣體及物質，亦不含破壞臭氧層物質（CFC, HCFC及HFC）。
- 手感極好：施工方便、順手快捷。
- 簡單易用：產品專為一體式攪拌機操作而設計，施工更加快捷方便。亦可手工批盪。
- 保水率高：一般情況下無須澆水養護。
- 品質穩定：減少分層以及剝落的風險。

技術資料

產品特性	迪高BP328
28天抗壓強度	8.7N/mm ²
28天抗折強度	3.2N/mm ²
28天黏結強度	0.8N/mm ²
保水率	95%
漿體密度	1626kg/m ³
破壞臭氧層物質 (CFC,HCFC及HFC)	N.D
揮發性有機化合物(VOC)含量	<10g/L
用水量	6.5-7.5L
覆蓋用量	1.5kg/mm/m ²
施工厚度	單層 5 - 25 mm , 雙層 25 - 40 mm
可施工時間	1小時
包裝規格	40KG
保質期	180日

注: 以上為典型的實驗室條件下測試資料, 實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

測試方法/標準依據

測試項目	方法/標準依據
漿體密度	BS 4551
抗壓及抗折強度	BS EN 1015-11
黏結強度	HKHA/MTS(06/08),Specification,Part D 2.1.15
保水率	BS 4551 : PART1 : 1998
揮發性有機化合物 (VOC) 含量	USEPA Method 24
破壞臭氧層物質含量	BS EN ISO 11890-2:2006

注: 以上是根據國際標準或實驗室經修改後相應的方法去進行測試。

表面處理

- 牆壁表面必須無油脂、模具油、鐵銹、生銹的金屬、木屑、油漆、塑膠、鬆散顆粒、任何影響黏合的異物痕跡上的污垢物。
- 強烈建議在施工開始前，將牆身基底潤濕一整夜。並待表面晾乾無明水後開始施工。
- 建議使用 **DEGO LATEX-520 英泥添加劑（界面劑）**，於牆壁作灑砂處理或塗刷界面劑以增強 **DEGO BP328** 的黏結強度及防滲能力。

攪拌與施工

DEGO BP328 專為一體式攪拌噴漿機操作而設計，亦可手工批盪施工。

- 機械攪拌施工

DEGO BP328 可採用小型一體自動化攪拌機攪拌噴塗，將迪高BP328料倒入攪拌機攪拌，直接均勻地噴塗到牆面上，噴塗後用直邊刮尺推抹及刮走過多的批盪料，待砂漿表面稍略幹固後，用鋼灰匙將表面抹平。

- 手工攪拌施工

將每袋 **DEGO BP328** 加入大約 6.5 - 7.5 L的清水，用適當型號的攪拌機混合大約3分鐘，直至均勻沒有塊狀為止。攪拌好的砂漿應在可操作時間內均勻地批於牆壁上，並用刮刀找平。

養護

DEGO BP328 具有優異的保水性能，在一般情況下無需澆水養護。施工完畢的批盪靠自然養護即可。在特別炎熱或出現快速乾燥的情況下才需澆水養護。

健康與安全

DEGO BP328 BASE PLASTER 含有水泥，呈鹼性，會刺激眼睛和皮膚，可能會發生過敏反應，但產品本身無毒。在使用過程中，應戴上合適的手套及護眼罩。接觸皮膚後，立即用大量肥皂和清水清洗，一旦接觸到眼睛，立即用大量清水沖洗並盡快求醫。

產品貯存

產品應存放在陰涼乾燥的室內，用托板離地貯存，托盤卡板及塑膠圍膜保持原封防止破損，避免過度迭壓，否則可能會導致效果變差或者結塊。

注意：本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。