

SC288

好易批室內找平膩子

產品簡介

迪高牌 SC288 好易批室內找平膩子 是一種由水泥混和特選聚合物（水泥基）及添加劑等成份組成的預拌乾粉膩子。適用於作室內牆油漆飾面前的最後基層批盪，其上可用乳膠漆或其他材料作飾面。可作機械噴塗或人手施工。

用途

- 適用於適用於住宅、寫字樓、商場、學校等內牆及天花飾面批盪工程。
- 適用於作室內牆油漆飾面前的最後基層批盪找平，其上可用乳膠漆或其他材料作飾面。
- 一般施工厚度為1-3mm。

性能特點

- 手感極好：施工方便、順手快捷。
- 簡單易用：產品專為一體式攪拌機操作而設計，施工更加快捷方便。亦可手工批盪。
- 品質穩定：牆體的表面光滑平整，不離層，不甩灰。
- 安全環保：特低揮發性有機化合物(VOC)。
- 高黏結度：產品有較高的黏結度以及附著力。

技術資料

產品特性	迪高SC288
28天抗壓強度	5.5N/mm ²
28天抗折強度	1.8N/mm ²
28天拉伸黏結強度（標準）	0.9N/mm ²
28天拉伸黏結強度（水浸）	0.8N/mm ²
保水率	100%
漿體密度	1731kg/m ³
揮發性有機化合物(VOC)含量	<10g/L
用水量	8.7-9.7L
覆蓋用量	1.3kg/mm/m ²
施工厚度	1 – 3 mm
包裝規格	25KG
保質期	180日

注：以上為典型的實驗室條件下測試資料，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

測試方法/標準依據

測試項目	方法/標準依據
漿體密度	BS 4551
抗壓及抗折強度	BS EN 1015-11
黏結強度	BS EN 1015-12
保水率	BS 4551 : 1998
揮發性有機化合物（VOC）含量	USEPA Method 24

注：以上是根據國際標準或實驗室經修改後相應的方法去進行測試。

表面處理

1. 牆壁表面必須無油脂、模具油、鐵銹、生銹的金屬、木屑、油漆、塑膠、鬆散顆粒、任何影響粘合的異物痕跡上的污垢物。
2. 用清水將牆身基底預濕，並待表面晾乾無明水後開始施工。

攪拌與施工

DEGO SC288 專為一體式攪拌噴漿機操作而設計，亦可手工批盪施工。

- 機械攪拌施工

DEGO SC288 可採用小型一體自動化攪拌機攪拌噴塗，將迪高SC288料倒入攪拌機攪拌，直接均勻地噴塗到牆面上，再用鋼灰匙將表面抹平。如需要多層批刮，必須等前一層硬化後方可進行第二層施工。如果膩子表面出現氣泡，表示基面上可能有針孔或其他瑕疵。建議等待 1 – 2 小時，讓所有氣泡排出。在膩子表面的氣泡可用刮刀輕壓帶走，也可在有氣泡的膩子表面作簡單的修補。

- 手工攪拌施工

將每袋 **DEGO SC288** 加入大約 8.7 - 9.7 L 的清水，用適當型號的攪拌機混合大約5分鐘，直至均勻沒有塊狀為止。待漿料靜置 5 分鐘後，再略攪拌後即可使用。砂漿應均勻地批於牆壁上，並用刮刀找平及刮走過多的膩子，如需要多層批刮，必須等前一層硬化後方可進行第二層施工。

完工表面

施工後的飾面，在一般情況下是非常光滑及平整，但也取決於施工的技巧及基底平整度。因基底、施工技巧或外在環境因素的影響，完工後的表面或會出現少量瑕疵，如針孔、細裂紋等，可以在其表面作簡單的修補。建議先等待 3-7 天，在完工表面乾固後可做合適的砂紙打磨，以除去抹紋及作油漆工程，以達到更佳效果。

健康與安全

DEGO SKIMCOAT FINISH SC288 呈鹼性，會刺激眼睛和皮膚，可能會發生過敏反應，但產品本身無毒。在使用過程中，應戴上合適的手套及護眼罩。接觸皮膚後，立即用大量肥皂和清水清洗，一旦接觸到眼睛，立即用大量清水沖洗並盡快求醫。

產品貯存

產品應存放在陰涼乾燥的室內，用托板離地貯存，托盤卡板及塑膠圍膜保持原封防止破損，避免過度迭壓，否則可能會導致效果變差或者結塊。

注意：本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。