

JA318

好易鰲專業砌磚膠砂

產品簡介

迪高牌 JA318 好易鰲專業砌磚膠砂 是一種高品質水泥基防水改良乾粉砌築砂漿，用作蒸壓輕質混凝土磚(ALC) 的薄層砌築及填縫。

用途

- 適用於蒸壓輕質混凝土磚(ALC)的薄層砌築及填縫。
- 2-3 mm 厚度足以安裝蒸壓輕質混凝土磚(ALC)。

性能特點

- 有效補償收縮：有效抵禦收縮裂縫
- 薄層應用：低耗用量
- 確保牆面平整，防止牆體傾斜

技術資料

產品特性	迪高 JA318
28天抗壓強度	15N/mm ²
28天抗折強度	4N/mm ²
拉伸黏結強度	>0.2N/mm ² (斷裂面：ALC)
漿體密度	1606kg/m ³
用水量	5.0 - 5.5 L
覆蓋用量	1.25 KG/ m ² /mm
可使用時間	20MIN
包裝規格	25KG
保質期	180日

注：以上為典型的實驗室條件下測試資料，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。所有技術資料均為平均值，並指28天的固化時間。

測試方法/標準依據

測試項目	方法/標準依據
抗壓強度	HKHA/MTS(2014/2016)Specification Part D
抗折強度	BS 6319
拉伸黏結強度	BS EN1015
漿體密度	BS 4551

注：以上是根據國際標準或實驗室經修改後相應的方法去進行測試。

表面處理

- 磚體表面必須無油脂、模具油、鐵銹、生銹的金屬、木屑、油漆、塑膠、鬆散顆粒、任何影響黏合的異物痕跡上的污垢物。
- 使用前，用清水濕潤磚面，讓多餘的水排出，磚面無水跡。

攪拌

將每包 **DEGO JA318** 乾粉料加入大約5.0-5.5公升清水 (20%-22%)。用附有合適攪拌葉的低速電鑽進行機械攪拌。將粉料加入水中，然後開始攪拌約5-7分鐘，直至均勻沒有塊狀為止。

施工

在20分鐘內，用刮板或鋼灰匙將 **DEGO JA318** 塗抹在牆壁或地面上。應平整地把**DEGO JA318** 覆蓋在輕質混凝土磚(ALC)的表面。必須確保 **DEGO JA318** 成膜前，把輕質混凝土磚(ALC)安裝。多餘的 **DEGO JA318** 應在硬化前用濕海綿或濕布清除。 **DEGO JA318** 需要至少 2 4 至 4 8 小時才可達至初始的拉伸黏結強度。

健康與安全

DEGO JA318 含有水泥，呈鹼性，會刺激眼睛和皮膚，可能會發生過敏反應，但產品本身無毒。在使用過程中，應戴上合適的手套及護眼罩。接觸皮膚後，立即用大量肥皂和清水清洗，一旦接觸到眼睛，立即用大量清水沖洗並盡快求醫。

產品貯存

產品應存放在陰涼乾燥的室內，用托板離地貯存，托盤卡板及塑膠圍膜保持原封防止破損，避免過度迭壓，否則可能會導致效果變差或者結塊。