

TA308 (灰)

好易鰲強力瓷磚黏結劑

產品簡介

迪高牌 TA308 好易鰲強力瓷磚黏結劑 是一種通用型高性能、高強度、高柔性的聚合物改性瓷磚黏貼劑，使用範疇廣泛，適用於陶瓷磚、大理石、花崗岩、瓷質磚、人造石及同質磚的室內外牆、地磚的黏貼。合乎EN12004 C2T級的標準及抗滑移性能指標，本產品有灰色或白色可供選擇。

用途

- 適用於陶瓷磚、大理石、花崗岩、瓷質磚、人造石及同質磚的室內外牆、地磚的鋪貼。
- 適用於鋪貼低吸水性率的瓷磚，馬賽克、紙皮磚、玻化磚、小型石材等。
- 適用於室內、外混凝土、石膏板、磚牆、以及加氣混凝土(ALC) 牆板上、水泥砂漿牆面或地面上鋪貼。

性能特點

- 達到C2T級別，產品合乎EN12004 C2T級的標準及抗滑移性能指標。
- 產品具高黏結強度、抗滑移性好、晾置時間長等優異的施工性能。
- 簡單易用：按比例加水攪拌即可使用，質量稱定。
- 具備良好彈性以適應基底及瓷磚因熱漲冷縮而導致的移動。
- 低揮發性有機化合物(VOC)排放量。

技術資料

產品特性	迪高 TA308 (灰)
拉伸黏結原強度	1.2N/mm ²
浸水後的拉伸黏結強度	1.8N/mm ²
熱老化後的拉伸黏結強度	1.4N/mm ²
凍融循環後的拉伸黏結強度	2.3N/mm ²
晾置時間20min拉伸黏結強度	0.5N/mm ²
滑移	<0.2mm
漿體密度	1683kg/m ³
揮發性有機化合物(VOC)含量	<10g/L
用水量	6.0 - 6.5 L
覆蓋用量	1.25 KG/ m ² /mm
可施工時間	1小時
包裝規格	25KG
保質期	180日

注: 以上為典型的實驗室條件下測試資料, 實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。所有技術資料均為平均值, 並指28天的固化時間。

測試方法/標準依據

測試項目	方法/標準依據
漿體密度	BS 4551
滑移	BS 1308
黏結強度	BS 1348
晾置時間	BS 1346
揮發性有機化合物 (VOC) 含量	USEPA Method 24

注: 以上是根據國際標準或實驗室經修改後相應的方法去進行測試。

表面處理

- 牆壁表面必須無油脂、模具油、鐵銹、生銹的金屬、木屑、油漆、塑膠、鬆散顆粒、任何影響黏合的異物痕跡上的污垢物，以及清除鬆動的批盪或塗料。
- 在水泥批盪、地面批盪養護後至少7天使用；新混凝土應至少養護4週。
- 使用前，用清水濕潤基面，讓多餘的水排出。

攪拌與施工

1. 將每包 **DEGO TA308** 乾粉料加入大約6.0-6.5公升清水（24%-26%）。用附有合適攪拌葉的低速電鑽進行機械攪拌。將粉料加入水中，然後開始攪拌約5-7分鐘，直至均勻沒有塊狀為止。待漿料靜置5分鐘後，再略攪拌後即可使用。
2. 瓷磚在鋪貼前應保持乾燥，無需浸泡。在黏結劑的可工作時間內，用刮板或鋼灰匙將 **DEGO TA308** 塗抹在牆壁或地面上。鋪上瓷磚，用力揉壓以確保良好黏結。對於有深槽或凹紋的瓷磚，需在瓷磚的背面塗滿一層黏結劑以確保滿貼。在基面梳理好黏結劑後，必須確保黏結劑表面未成膜前及時把瓷磚貼上。
3. 瓷磚膠黏劑表面乾燥時，不要用水弄濕表面。它將形成一個非常弱的非黏合層。應去鏟除並重新鋪貼。鋪貼瓷磚24小時後方可進行填縫。

健康與安全

DEGO TA308 含有水泥，呈鹼性，會刺激眼睛和皮膚，可能會發生過敏反應，但產品本身無毒。在使用過程中，應戴上合適的手套及護眼罩。接觸皮膚後，立即用大量肥皂和清水清洗，一旦接觸到眼睛，立即用大量清水沖洗並盡快求醫。

產品貯存

產品應存放在陰涼乾燥的室內，用托板離地貯存，托盤卡板及塑膠圍膜保持原封防止破損，避免過度迭壓，否則可能會導致效果變差或者結塊。